



Балка IPN 260 (INP)

S275J0 / 1.0143, S275J2 / 1.0145, S355J0 / 1.0553,
S355J2 / 1.0577, S275NL / 1.0491, S355NL / 1.0546,
S275ML / 1.8819, S355ML / 1.8834, S235JR / 1.0038,
S275JR / 1.0044, S355JR / 1.0045

Характеристика	Значение
Вес 1 м (кг)	41,9
Вид балки	IPN
Высота прямой части стенки d, (мм)	208,9
Высота, h (мм)	260
Длина, l (м)	12,1
Площадь сечения, A (см ²)	53,3
Радиус внутреннего закругления, r1 (мм)	9,4
Радиус закругления полки, r2 (мм)	5,6
Размер	260
Сортировка на сайте	100
Способ изготовления	Горячекатаная
Стандарт	DIN 1025-1
Толщина полки, t (мм)	14,1
Толщина стенки, s (мм)	9,4
Ширина, b (мм)	113

Стальная горячекатаная балка - - (beam ipn) с параллельными гранями полок, высотой - мм и шириной - мм применяется для изготовления металлоконструкций. Устаревшее обозначение - балка INP по din 1025-1 .

Размеры балки - - - толщина стенки - мм, толщина полки - мм, площадь сечения - мм, высота прямой части стенки -, радиус внутреннего закругления -, вес одного метра балки - кг.

Допуски - - регламентирует стандарт EN 10024, размеры балки - стандарт EN 10365, требования к поверхности - EN 10163-3, класс С.

Мы поставляем горячекатаный двутавр - - из углеродистых сталей:

- S235JR / 1.0038, S275J0 / 1.0143, S355J2 / 1.0577 по EN 10025;
- S355G1 / 1.8814, S355G4+M / 1.8803+M, S355G11+M / 1.8806+M, S355G12+M / 1.8809+M, S460G3+M, S460G4+M по EN 10083, EN 10225;
- 16Mo3 / 1.5415 по EN 10028.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов