



Балка J 127x114x29

S275J0 / 1.0143, S275J2 / 1.0145, S355J0 / 1.0553,
S355J2 / 1.0577, S275NL / 1.0491, S355NL / 1.0546,
S275ML / 1.8819, S355ML / 1.8834, S235JR / 1.0038

Характеристика	Значение
Вес 1 м (кг)	29,3
Вид балки	J
Высота прямой части стенки d, (мм)	81
Высота, h (мм)	127
Длина, l (м)	12,1
Площадь сечения, A (см ²)	36,8
Радиус внутреннего закругления, r1 (мм)	9,9
Радиус закругления полки, r2 (мм)	4,95
Сортировка на сайте	90
Способ изготовления	Горячекатаная
Стандарт	BS 4-1
Толщина полки, t (мм)	11,5
Толщина стенки, s (мм)	10,2
Ширина, b (мм)	114,3

Стальная горячекатаная балка - #RAZMER_S# (beam j) с параллельными гранями полок, высотой - мм и шириной - мм применяется для изготовления металлоконструкций.

Размеры балки - #RAZMER_S# - толщина стенки - мм, толщина полки - мм, площадь сечения - мм, высота прямой части стенки -, радиус внутреннего закругления -, вес одного метра балки - кг.

Регламентирует двутавровую балку - #RAZMER_S# стандарт BS 4-1.

Мы поставляем горячекатаный двутавр - #RAZMER_S# из углеродистых сталей:

- S235JR / 1.0038, S275J0 / 1.0143, S355J2 / 1.0577 по EN 10025;
- S355G1 / 1.8814, S355G4+M / 1.8803+M, S355G11+M / 1.8806+M, S355G12+M / 1.8809+M, S460G3+M, S460G4+M по EN 10083, EN 10225;
- 16Mo3 / 1.5415 по EN 10028.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов