




Лист никелевый 55x1250x2500мм ASTM B435

Alloy X / N06002 / Hastelloy X, Alloy 230 / N06230 /
Haynes 230

Характеристика	Значение
Вес 1 м2 (кг)	467,5
Вес 1 шт (кг)	1460,94
Длина, l (мм)	2500
Сортировка на сайте	2910
Стандарт	ASTM B435
Толщина, s (мм)	55
Ширина, b (мм)	1250

Nickel sheets (plates) -х-х- мм ASTM B435 – листовой прокат из сплавов Alloy X и Alloy 230 на основе никеля.

Alloy X – никель-хром-железо-молибденовый сплав со стойкостью к восстановительной и науглероживающей атмосфере, что делает его подходящим для компонентов печей. Характеризуется необычайной устойчивостью к окисляющим, восстановительным и нейтральным средам.

Alloy 230 – сплав никеля с хромом, вольфрамом, молибденом, обладающий долговременной стойкостью к окислению, термической стабильностью, хорошей стойкостью к азотированию и науглероживанию. Используется для футеровки камер сгорания в газотурбинных двигателях, кожухов пламени горелок и реторт печей.

Листы изготавливаются методом горячей и холодной прокатки. К их общим свойствам относятся пластичность, хорошая формуемость и обрабатываемость, свариваемость стандартными способами.

К сферам применения листов и изделий из них относятся: нефтехимическая и химическая промышленность, атомная энергетика, авиационная и космическая промышленность, приборостроение, машиностроение.

Технические условия поставки плоского проката из сплавов Alloy X и Alloy 230 определяет стандарт ASTM B435.

Размерные параметры листа: ширина -- мм, длина -- мм, толщина -- мм.
Вес одной пластины указанных размеров составляет - кг (- кг/м²).



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов