



Швеллер PFC 180x75

S275J0 / 1.0143, S275J2 / 1.0145, S355J0 / 1.0553,
S355J2 / 1.0577, S275NL / 1.0491, S355NL / 1.0546,
S275ML / 1.8819, S355ML / 1.8834, S235JR / 1.0038,
S275JR / 1.0044, S355JR / 1.0045, S355K2 / 1.0596,
16Mo3 / 1.5415

Характеристика	Значение
Вес 1 м (кг)	20,3
Вид швеллера	PFC
Высота прямой части стенки d, (мм)	135
Высота, h (мм)	180
Длина, l (м)	12,1
Площадь сечения, A (см ²)	25,91
Радиус внутреннего закругления, r1 (мм)	12
Сортировка на сайте	50
Способ изготовления	Горячекатаный
Стандарт	BS 4-1
Толщина полки, t (мм)	10,5
Толщина стенки, s (мм)	6
Ширина, b (мм)	75

Стальной горячекатаный швеллер - #RAZMER_S# (channel pfc) высотой - мм и шириной - мм применяется для изготовления металлоконструкций в строительстве, машиностроении, вагоностроении и т.д.

Размеры горячекатаного швеллера - #RAZMER_S# - толщина стенки - мм, вес одного метра швеллера - кг.

Регламентирует горячекатаный швеллер - #RAZMER_S# стандарт BS 4-1.

Мы поставляем горячекатаный швеллер - #РАЗМЕР_S# из углеродистых сталей:

- S235JR / 1.0038, S275J0 / 1.0143, S355J2 / 1.0577 по EN 10025;
- S355G1 / 1.8814, S355G4+M / 1.8803+M, S355G11+M / 1.8806+M, S355G12+M / 1.8809+M, S460G3+M, S460G4+M по EN 10083, EN 10225;
- 16Mo3 / 1.5415 по EN 10028.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов